

ナイロン系・フロロカーボン系・ポリエステル系の標準直径

- 1 ナイロン系・フロロカーボン系・ポリエステル系の太さ標準規格は、別表1を標準直径とする。
- 2 ナイロン系・フロロカーボン系・ポリエステル系の許容範囲は、上限・下限の直径が、前後の号柄の標準直径を追い越さないものとする。
ただし、実直径は、限りなく標準直径に近付けることとする。
- 3 強度等に関しては、各企業の裁量に委ねる。
- 4 標準直径の計測方法は、製品の一点を三方向から計測した平均値とする。

別表1

号柄	標準直径	号柄	標準直径
0.1	0.053 mm	8	0.470 mm
0.15	0.064	10	0.520
0.2	0.074	12	0.570
0.25	0.083	14	0.620
0.3	0.090	16	0.660
0.35	0.097	18	0.700
0.4	0.104	20	0.740
0.5	0.117	22	0.780
0.6	0.128	24	0.810
0.8	0.148	26	0.840
1	0.165	28	0.870
1.2	0.185	30	0.910
1.5	0.205	40	1.050
1.75	0.220	50	1.170
2	0.235	60	1.280
2.25	0.248	70	1.390
2.5	0.260	80	1.480
2.75	0.274	90	1.570
3	0.285	100	1.660
3.5	0.310	110	1.740
4	0.330	120	1.810
5	0.370	150	2.030
6	0.405	200	2.340
7	0.435		