

## PE系の太さ標準規格

- 1 PE系の太さ標準規格は、別表1を標準値とする。
- 2 この規格は、PE100%系のものであり、コーティング・顔料を含むトータルデニールである。
- 3 PE系の太さ標準規格は、単位のデニール(d)表示を使用し、1号=200dとする。
- 4 PE系の許容範囲は、上限・下限のデニールが、前後の号柄の標準値を追い越さないものとする。
- 5 d(denier)とは、長さ9000m当たりの質量をグラム単位をもって表したものである。  
(200d=200g)

別表1

(d=デニール)

号柄	標準値	号柄	標準値
0.1	20 d	1.7	340 d
0.15	30	2	400
0.2	40	2.5	500
0.25	50	3	600
0.3	60	4	800
0.35	70	5	1000
0.4	80	6	1200
0.5	100	8	1600
0.6	120	10	2000
0.7	140	12	2400
0.8	160	15	3000
1	200	20	4000
1.2	240	25	5000
1.5	300	30	6000